

## Karta Produktu

### Azalt 100/150

#### 1. Opis produktu

Azalt 100/150 przeznaczony głównie do produkcji emulsji asfaltowych o różnym przeznaczeniu

#### 2. Właściwości

Właściwość	Jednostka	Metoda badania	Wynik
Penetracja 25°C	0,1 mm	EN 1426	100-150
Temperatura mięknięcia( PiK )	°C	EN 1427	39-47
Pozostała penetracja	%	EN 12607-1 EN 1426	≥ 43
Wzrost temperatury mięknięcia ( Pik)	°C	EN 12607-1 EN 1427	≤10
Zmiana masy po RTFOT	%	EN 12607-1	≤0,8
Temperatura zapłonu	°C	EN ISO 2592	≥230
Rozpuszczalność	%	EN 12592	≥99
Temperatura łamliwości ( Fraass )	°C	EN 12593	≤-12
Lepkość kinematyczna w 135°C	mm <sup>2</sup> /s	EN 12595	NR
Lepkość dynamiczna w 60°C	Pa*s	EN 12596	NR