



AZALT 500/650

Straßenbaubitumen

AZALT 500/650 entspricht einem Straßenbaubitumen nach DIN EN 12591.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter	Einheit	Bereich		Prüfverfahren
		min.	max.	
Nadelpenetration bei 15 °C	mm/10	140	260	DIN EN 1426
Flammpunkt PM	°C	180		DIN EN ISO 2719
Löslichkeit	M.-%	99,0		DIN EN 12592
Brechpunkt nach Fraaß	°C		-20	DIN EN 12593
Kinematische Viskosität bei 135 °C	mm ² /s	65		DIN EN 12595
Dynamische Viskosität bei 60 °C	Pa s	7,0		DIN EN 12596
Beständigkeit gegen Verhärtung				DIN EN 12607-1
- Massenänderung	M.-%		1,5	DIN EN 12607-1
- Verhältnis der dyn. Viskositäten bei 60 °C			4,0	DIN EN 12596

