



**ALTEK** 5/15

**Industriebitumen**

ALTEK 5/15 entspricht einem Air-rectified Bitumen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter	Einheit	Bereich		Prüfverfahren
		min.	max.	
Nadelpenetration bei 25 °C	mm/10	5	15	DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK	°C	80	90	DIN EN 1427
Penetrationsindex	-		2,0	DIN EN 12591
Flammpunkt CoC	°C	250		DIN EN ISO 2592
Löslichkeit	M.-%	99,0		DIN EN 12592
Brechpunkt nach Fraaß	°C		5	DIN EN 12593
Dichte	kg/m³	1000		DIN EN ISO 3838
Masseverlust nach Erwärmung	M.-%		0,5	DIN EN 13303