

Karta Produktu

Azalt 35/50

1. Opis produktu

Azalt 35/50 to najbardziej popularne lepiszcze wykorzystywane w budownictwie drogowym do produkcji mieszanki mineralno asfaltowej.

2. Właściwości

Właściwość	Jednostka	Metoda badania	Wynik
Penetracja 25°C	0,1 mm	EN 1426	35-50
Temperatura mięknięcia(PiK)	°C	EN 1427	50-58
Pozostała penetracja	%	EN 12607-1 EN 1426	≥ 53
Wzrost temperatury mięknięcia (Pik)	°C	EN 12607-1 EN 1427	≤8
Zmiana masy po RTFOT	%	EN 12607-1	≤0,5
Temperatura zapłonu	°C	EN ISO 2592	≥240
Rozpuszczalność	%	EN 12592	≥99
Temperatura łamliwości (Fraass)	°C	EN 12593	≤-5
Lepkość kinematyczna w 135°C	mm ² /s	EN 12595	NR
Lepkość dynamiczna w 60°C	Pa*s	EN 12596	NR