

## Karta Produktu

### Azalt 160/220

#### 1. Opis produktu

Azalt 160/220 przeznaczony głównie do produkcji emulsji asfaltowych o różnym przeznaczeniu

#### 2. Właściwości

Właściwość	Jednostka	Metoda badania	Wynik
Penetracja 25°C	0,1 mm	EN 1426	160-220
Temperatura mięknięcia( PiK )	°C	EN 1427	35-43
Pozostała penetracja	%	EN 12607-1 EN 1426	≥ 47
Wzrost temperatury mięknięcia ( Pik)	°C	EN 12607-1 EN 1427	≤11
Zmiana masy po RTFOT	%	EN 12607-1	≤1,0
Temperatura zapłonu	°C	EN ISO 2592	≥220
Rozpuszczalność	%	EN 12592	≥99
Temperatura łamliwości ( Fraass )	°C	EN 12593	≤-15
Lepkość kinematyczna w 135°C	mm <sup>2</sup> /s	EN 12595	NR
Lepkość dynamiczna w 60°C	Pa*s	EN 12596	NR