



# AZALT 330/430

## Straßenbaubitumen

AZALT 330/430 entspricht einem Straßenbaubitumen nach DIN EN 12591.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter	Einheit	Bereich		Prüfverfahren
		min.	max.	
Nadelpenetration bei 15 °C	mm/10	90	170	DIN EN 1426
Flammpunkt PM	°C	180		DIN EN ISO 2719
Löslichkeit	M.-%	99,0		DIN EN 12592
Brechpunkt nach Fraaß	°C		-18	DIN EN 12593
Kinematische Viskosität bei 135 °C	mm <sup>2</sup> /s	85		DIN EN 12595
Dynamische Viskosität bei 60 °C	Pa s	12		DIN EN 12596
Beständigkeit gegen Verhärtung				DIN EN 12607-1
- Massenänderung	M.-%		1,0	DIN EN 12607-1
- Verhältnis der dyn. Viskositäten bei 60 °C			4,0	DIN EN 12596

