

# Karta Produktu

## Azalt 50/70

### 1. Opis produktu

Azalt 50/70 jest stosowany w budownictwie drogowym do produkcji mieszanki mineralno asfaltowej

### 2. Właściwości

Właściwość	Jednostka	Metoda badania	Wynik
Penetracja 25°C	0,1 mm	EN 1426	50-70
Temperatura mięknięcia ( PiK )	°C	EN 1427	46-54
Pozostała penetracja	%	EN 12607-1 EN 1426	≥ 50
Wzrost temperatury mięknięcia ( Pik)	°C	EN 12607-1 EN 1427	≤9
Zmiana masy po RTFOT	%	EN 12607-1	≤0,5
Temperatura zapłonu	°C	EN ISO 2592	≥230
Rozpuszczalność	%	EN 12592	≥99
Temperatura łamliwości ( Fraass )	°C	EN 12593	≤-8
Lepkość kinematyczna w 135°C	mm <sup>2</sup> /s	EN 12595	≥295
Lepkość dynamiczna w 60°C	Pa*s	EN 12596	≥145